

NOVE I STARE POVRŠINE

a) Pittura alla calce Adige-Verona 0,3 – vapnena boja

- 1) izgletati površinu (nove) ili očistiti i okrpati površine (stare).
- 2) nanijeti jednu ruku impregnacije ISOLANTE CONSOLIDANTE (mravlje površine) ili FONDO UNIFORMANTE (nove i površine prethodno obojana jakim bojama).
- 3) nanijeti valjkom dvije ruke vapnene boje PITTURA ALLA CALCE ADIGE ili VERONA
- 4) kao završni sloj može se nanijeti kistom dekorativna VELATURA ALLA CALCE

b) Marmorino naturale – štuko vanjski 0,8

- 1) izgletati površinu (nove) ili očistiti i okrpati površine (stare).
- 2) nanijeti jednu ruku impregnacije ISOLANTE CONSOLIDANTE (mravlje površine) ili FONDO UNIFORMANTE (nove i površine prethodno obojana jakim bojama).
- 3) nanijeti gleterom dvije ruke MARMORINO NATURALE u razmaku 7 sati jedna od druge.
- 4) ukoliko se želi sjaj tada se kao završna ruka nanese FINITURA AUTOLUCIDANTE
- 5) nakon 7 dana može se po želji nanijeti zaštitni vosak CERA PROTETTIVA.

c) Intonaco Antico - vapnena žbuka 0,8

- 1) okrpati i očistiti površine.
- 2) nanijeti jednu ruku impregnacije ISOLANTE CONSOLIDANTE (mravlje površine) ili FONDO UNIFORMANTE (nove i površine prethodno obojana jakim bojama).
- 3) nanijeti kistom kratke dlake dvije ruke vapnenog premaza INTONACO ANTICO u razmaku 6 sati jedna od druge
- 4) kao završni sloj može se nakon 20-30 dana kistom nanijeti dekorativni preljev VELATURA ALLA CALCE

d) Velatura alla calce – dekoracija za vapnene proizvode

Nanosi se kao završni dekorativni sloj na vapnenu boju ili žbuku, kistom nepravilnim pokretima i zatim obrađuje spužvom ili spužvastim gleterom .

e) Travertino Romano – vapnena dekoracija 1,5 – 2 mm

- 1) nanijeti valjkom jednu ruku impregnacije BLANKOR ili NEOKRYLL (mravlje površine)
- 2) nako 6 sati nanijeti gleterom jednu ruku TRAVERTINO ROMANO i zatim ga obraditi alatom dajući mu strukturu površine kamena
- 3) nakon 1 sata zagladiti površinu i po želji ocrtati plohe.,
- 4) nakon 24 sata obojati ga i zaštiti sa TRAVERTINO FINITURA u 6 raznih tonova

f) Rasatura alla calce 0,8 – glet masa fine, srednje ili grube strukture

- 1) Nanijeti gleterom ravnomjerno na površinu glet masu po želji u strukturi 0,3-0,6-0,8 mm.

Posebne napomene: Prije nanošenja proizvoda površine moraju biti suhe (cca 3 sedmice).

Potrebno je zaštiti površinu od kiše minimalno 48 sati nakon nanošenja proizvoda. Zaštita protiv upijanja, vosak se nanosi 7 dana nakon proizvoda. LCS je program idealan za rekonstrukciju i dekoraciju starih povijesnih zdanja. Tehničke podatke i primjenu zatražiti kod prodavača.