

ARDESIA – Tehničke karakteristike

Priprema površine

Očistiti površine skidajući dijelove u odvajanju. Kod starih i prašnjavih površina preporuča se nanijeti jednu ruku Crilux ili Neofix-a. U slučaju oštećenih i nepravilnih zidova preporuča se izgletati površinu sa Stucco in Pasta per Rasatura by OIKOS. Nastaviti sa nanošenjem jedne ili dvije ruke di Fondo Murales by OIKOS.

Nacin nanošenja

Nanijeti na površinu Kreos bijeli ravnomjerno u malo većoj količini (deblje), valjkom kratke dlake ili kistom. Nastaviti obradu proizvoda sa Tamponoim (art. 102), stvarajući vertikalne ili horizontalne paralelne linije, nastojeći stalno prazniti tampon kako bi linije bile homogene..

Pričekati cca 10-15 min., kako bi se djelomično osušio proizvod i potom lagano gleterom preči preko površine slijedeći pravce linije.

Pričekati na sušenje 10-12 sati i zatim prebrusiti brusnim papirom br.120.

Završna obrada

- ARDESTA SA ZAVRŠNOM OBRADOM PALLAS

Nanijeti Kreos kistom, vodeći računa o linijama, zatim jedna ruka Pallas-a razrijeđenog 15-20%. Odmah razmazati materijal lagano prelazeći sa rukavicom Guanto Imperium (art. 115) po površini.

Dabi se postigla punija i ujednačenija završna obrada nanijeti drugu ruku Pallas-a, nakon 2-4 sata nakon prve ruke.

Za bolju zaštitu primjeniti odgovarajuće materijale označene u tehničkim karakteristikama : Watins Lux ili Igrolux

- ARDESIA SA ZAVRŠNOM OBRADOM NOVALIS FERROMICACEO:

Nanijeti Kreos kistom, vodeći računa o linijama, zatim jedna ruka Novalis Ferromicaceo, razrijedjen max 15%. Odmah razmazati materijal lagano prelazeći sa rukavicom Guanto Imperium (art. 115) po površini.

Dabi se postigla punija i ujednačenija završna obrada nanijeti drugu ruku Novalis Ferromicaceo, nakon 2-4 sata nakon prve ruke.

Za bolju zaštitu primjeniti odgovarajuće materijale označene u tehničkim karakteristikama: Novalis Ferropotettivo.

Tehničke karakteristike; nanošenje

| | |
|--------------------|---|
| Razrijedivanje | Kreos: spremjan za upotrebu Pallas: razrijediti sa 15 -20 % vode Novalis Ferromicaceo : razrijediti sa 15% vode |
| Pokrivnost | Kreos: 2-3 m2/l Pallas: 12-14 m2/l u jednoj ruci Novalis Ferromicaceo: 10-12 m2/l u jednoj ruci |
| Alati za nanošenje | Kist, Valjak, Tampon, Gleter inox, Rukavica Imperium. |
| Zaštite | ARDESIA sa Pallas : Watins Lux o Igrolux ARDESIA sa Novalis Ferromicaceo: Novalis |

| | |
|--|-----------------|
| | Ferroprotettivo |
|--|-----------------|