

PALLAS – tehničke karakteristike

Nanošenje

Razrijeđivanje	10-20% mlake vode .
Pokrivnost	3 - 4 m ² /lt u dvije ruke.
Alat	Pištalj (dizna 1,7 mm) i kompresor sa pritiskom 2,5-3 atm.
Impregnacija	FUNDGRAP ili NOVALIS FONDO RIEMPITIVO ovisno o površini.
Podloga	FONDO MURALES
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1-2 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	12-15 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	Vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Smole u vodenoj otopini i biserni pigmenti.
Specifična težina	1,0 kg/lt +/-3%
pH	8,5 - 9
Viskozitet	7.000-10.000 +/-5% CPS Brookfield
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Parapropusnost	0,9 m (max dozvoljeno 2m Din 52615
Otpornost na pranje	Odgovara Din normi 53778 sa otpornošću na minimalno 1000 trljanja.

Otpornost na trljanje	Odgovara Din normi 53778 sa otpornošću na minimalno 5000 trljanja
Efekt čišćenja	Odgovara normi Din 53778; ruka čiste boje sa manje od 800 trljanja.
Boje	Ton karta i DCS tintometar
Pakiranje	Litara 1 - 5

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtjevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju, pokitati, pogletati i prebrusiti. Nanijeti dvije ruke SUPERCOLORA iz ton karte. Kod glatkih površina iz metala, laminata i tome slično, odmastiti i nanijeti jednu ruku impregnacije FUNDGRAP, a na drvo FONDO RIEMPITIVO, na koje se nanosi jedna ruka SUPERCOLORa.

Način nanošenja

Prva ruka; špricati proizvod na površinu sa udaljenosti 60 cm ukrižanim pokretima u smjeru od lijevo prema desno i natrag, postepeno od vrha prema dolje, najprije sa leptirom na pištolju u okomitom smjeru, a potom ponoviti sa leptirom na pištolju u vodoravnom smjeru ne čekajući na sušenje proizvoda.

Druga ruka; nakon sušenja od 3-4 sata ponoviti špricanje kao kod prve ruke.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Pregletati površinu. Nanijeti potrebnu vezujuću impregnaciju. Nanijeti kao podlogu dvije ruke bojane podloge SUPERCOLOR. Nanijeti dekorativni efekt PALAS svilenkastog sjaja...