

BLANKOR - tehničke karakteristike

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijedjivanje	50-80% mlake vode.
Pokrivnost	14-18 m ² / lt u jednoj ruci ovisno o upojnosti površine.
Alat	Kist, valjak ili šprica (diza 1,7 mm).
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 – 2 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	10-12 sati (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Bojanje	nakon 6-8 sati (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini, pokrivna punila, pigmenti na bazi titan dioksida, pigmenti organski i anorganski i dodaci za bolje nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	1,37 kg/l +/-3%
pH	8 - 9
Viskozitet	20.500 +/-5% CPS Brookfield (RTV 20okr./min. na 25°)
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Otpornost na odvajanje i struganje	Odgovara normi DIN ISO 4624, otporan na kidanje: 1,3 N/mm ² , kohezivno pucanje je ispod nivoa aktivnosti boje.
Boja	Bijela i ton karta TEL te sistema tintometra DCS

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao oovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije.

Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje.

Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtjevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pjesak i izmješani stavljuju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Priprema površine

Nove površine moraju biti stabilne i suhe. Nove žbuke moraju odležati minimalno 30 dana. Očistiti površinu od prašine skidajući dijelove u odvajanju, a posebno kod restauratorskih radova otkloniti infiltraciju vode.

Način nanošenja

Nanijeti jednu ruku impregnacije BLANKOR razrijeđene sa 50-80% vode, valjkom, kistom i špricom (dizna 1,7 mm). Pričekati 6-8 sati prije nanošenja završnog proizvoda.

Završni premazi/zaštite

Završni proizvodi linije Top Exterior Line.

Zaključak

Očistiti površinu od prašine skidajući dijelove u odvajanju. Pričekati da površina bude kompletno suha i zrela za bojanje. Nanijeti jednu ruku impregnacije BLANKOR. Pričekati 6-8 sati prije nanošenja završnog proizvoda.