

BETONCRYLL PIGMENTATO – tehničke karakteristike

Nanošenje

Razrijedjivanje	prva ruka 40%, druga ruka 20% mlake vode.
Pokrivnost	5 – 7 m ² / lt u dvije ruke ovisno o upojnosti površine.
Alat	Kist, valjak ili šprica (dizna 1,3-1,7 mm)
Impregnacija	NEOKRYLL
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 - 2 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	10-12 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	Vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini, pokrivna punila na bazi titan dioksida, organski i anorganski pigmenti sa specijalnim dodacima za lakše nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	1,34 kg/l +/-3%
pH	8 – 9
Viskozitet	16.500 +/-5% CPS Brookfield
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Upijanje vode W 24	0,02 kg/m ² .h Din 52617 (max. granica 0,5 kg/m ² .h)
Otpornost na pranje	Odgovara Din normi 53778, otporan na minimalno 1000 pranja
Otpornost na trljanje	Odgovara Din normi 53778, otporan na minimalno 5000 trljanja.

Otpornost na skidanje i odvajanje	Odgovara DIN ISO normi 4624
Boje	Bijela + tonovi iz karte IAP, TEL i Oikos DCS sistem
Pakiranje	Litara 1- 4 - 14

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao oovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije.

Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje.

Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtjevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pjesak i izmješani stavljuju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Priprema površine

Sa starih i već bojanih površina skinuti naslage smoga i drugih materijala, četkom ili pranjem. Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju i potom nanijeti jednu ruku impregnacije.

Način nanošenja

Na stare prašnjeve i mrvljive površine nanijeti jednu ruku prozirne impregnacije NEOKRYLL i pričekati 4-6 sati na sušenje. Nakon pripreme površine nanijeti u razmaku 4 sata jedna od druge, dvije ruke BETONCRYLL BOJANI, kistom, valjkom ili špricom (dizna 1,7 mm), razrijedivši prvu ruku sa 40% i drugu ruku sa 20% mlake vode.

Završni premazi

Za postizanje efekta vremešne fasade nanijeti jednu ruku velature VELDECOR kistom, spužvom ili rukavicom.

Zaključak

Sa starih i već bojanih površina skinuti naslage smoga i drugih materijala, četkom ili pranjem. Očistiti površinu skidajući prašinu, smog te dijelove u odvajanju i potom nanijeti jednu ruku impregnacije NEOKRYLL. Površina mora biti suha i zrela za bojanje radi boljeg vezivanja i ujednjačavanja upijanja. Nakon pripreme površine nanijeti dvije ruke zaštitne akrilne boje BETONCRYLL BOJANI u razmaku 4 sata jedna od druge.