

## BETONCRYLL SEMITRASPARENTE – tehničke karakteristike

### Nanošenje

Razrijedivanje	prva ruka 40%, druga ruka 20% mlake vode. (kao impregnacija kod prašnjavih površina jedna ruka razrijeđena sa 70-80% vode).
Pokrivnost	11 - 13 m <sup>2</sup> / lt u dvije ruke ovisno o upojnosti površine.
Alat	Kist, valjak ili šprica (dizna 1,3-1,7 mm)
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 - 2 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	10-12 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	Vodom

### Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini, organski i anorganski pigmenti sa specijalnim dodacima za lakše nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	1,05 kg/l +/-3%
pH	8,5 – 9,5
Viskozitet	2.000 +/-5% CPS Brookfield
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Upijanje vode W 24	0,02 kg/m <sup>2</sup> .h Din 52617 (max. granica 0,5 kg/m <sup>2</sup> .h)
Otpornost na pranje	Odgovara Din normi 53778, otporan na minimalno 1000 pranja
Otpornost na trljanje	Odgovara Din normi 53778, otporan na minimalno 5000 trljanja.
Otpornost na skidanje i odvajanje	Odgovara DIN ISO normi 4624

Boje	Boje iz ton karte
Pakiranje	Litara 1- 4 - 14

### **Toksikološki podaci**

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijedivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtjevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pjesak i izmješani stavljuju u kontejner prema nacionalnim propisima.

### **Priprema površine**

Sa starih površina skinuti naslage smoga i drugih materijala, četkom ili pranjem, te očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nove površine moraju biti suhe i odmašćene.

### **Način nanošenja**

Na stare prašnjeve i mrvljive pvršine nanijeti kao impregnaciju jednu ruku BETONCRYLL LAZURU razrijedenu sa 70-80% vode. Nakon pripreme površine nanijeti dvije ruke BETONCRYLL LAZURA u razmaku 4 sata jedna od druge, kistom, valjkom ili špricom (dizna 1,7 mm), razrijedivši prvu ruku sa 40% i drugu ruku sa 20% mlake vode.

Tonovi BETONCRYLL SEMITRASPARENTE mogu varirati ovisno o vrsti i stanju površine.

### **Zaključak**

Sa starih i već bojanih površina skinuti naslage smoga i drugih materijala, četkom ili pranjem. Očistiti površinu skidajući prašinu, smog te dijelove u odvajanju i potom nanijeti jednu ruku akrilne zaštitne impregnacije BETONCRYLL LAZURA. Površina mora biti suha i zrela za bojanje radi boljeg vezivanja i ujednačavanja upijanja. Nakon pripreme površine nanijeti dvije ruke zaštitnog akrilnog premaza BETONCRYLL LAZURA u razmaku 4 sata jedna od druge.