

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

DECORTINA NEW

Tehničke kvalitete

DECORTINA NEW je specijalna boja protiv nikotina i masnoća, vodoodbojna, superperiva i ujednačenog mat efekta, namjenjena za unutarnje radove. Njen akrilni sastav u vodenoj otopini sa raznim dodacima čine proizvod namjenjenim za problematične površine prljave od dima, masnoća i nikotina. Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša. Nosilac znaka zaštite okoliša RH.

Primjena

Unutarnje površine i sa prisutnošću dima i nikotina.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. U slučaju jake prisutnosti onečišćenja moguće prethodno nanijeti akrilnu impregnaciju CRILUX. Provjeriti kvalitetu boje na zidu sobzirom da slabiju kvalitetu odvaja od površine.

Način nanošenja

Ovisi o površini. Upozorenje;

- kod prašnjavih i mrvljivih površina preporuča se nanijeti jedna ruka impregnacije CRILUX razrijeđenu u omjeru 1:4 i pričekati minimalno 3 sata prije nanošenja prve ruke DECORTINA NEW
- kod površina sa jakim prisustvom masnoća potrebno ju je očistiti sa tekućinama za odstranjivanje masnoća koji se koriste u kućanstvu.
- DECORTINA NEW nanosi se u dvije ruke u razmaku 4 – 6 sati jedna od druge.

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	spreman za upotrebu
Pokrivnost	6-8 m2/lt u dvije ruke.
Alat	Kist i valjak.
Impregnacija	CRILUX i NEOFIX
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	2 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	3 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	Vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini sa organskim pigmentima i specijalnim dodacima za lakše nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	1,43 kg/l +/-3%
pH	8,5 - 9
Viskozitet	2.300 +/-5% CPS Brookfield
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Parapropusnost Sd	1,9 m (maksimalno dozvoljeno 2m Din 52615)
Otpornost na pranje	Odgovara Din normi 53778, otporan na minimalno 1000 pranja.

Otpornost na trljanje	Odgovara Din normi 53778, otporan na minimalno 5000 trljanja
Boje	Bijela.
Pakiranje	Litara 2,5 – 5 – 10

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Upozorenje:
kod prašnjavih i mrvljivih površina preporuča se nanijeti jedna ruka impregnacije CRILUX razrijeđenu u omjeru 1:4 i pričekati minimalno 3 sata prije nanošenja prve ruke DECORTINA NEW, kod površina sa jakim prisustvom masnoća potrebno ju je očistiti sa tekućinama za odstranjivanje masnoća koji se koriste u kućanstvu.