

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

IL PIGMENTATO

Tehničke kvalitete

IL PIGMENTATO je specijalna parapropusna bojana akrilna impregnacija u vodenoj otopini, namjenjena za gletane površine, reljefnu i finu žbuku, mrvljive i stare žbuke, te površine visoke poroznosti. Proizvod ima odlične karakteristike prodornosti u površinu, učvršćivanja površine i parapropusnosti. Zahvaljujući svojoj bojanoj pokrivnosti omogućava uštedu nanošenja slijedećih proizvoda (napr. jedna ruka bojane impregnacije i jedna ruka boje u istom tonu) Može se nanositi na gipsane površine, fine i rustikalne žbuke, stare i mrvljive površine, te visokoporone površine. Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Unutarnje zidne površine.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nove površine moraju biti stabilne i suhe.

Način nanošenja

Razrijediti IL PIGMENTATO između 50-100% ovisno o stanju površine i zatim ga nanijeti valjkom, kistom ili špricom. Pričekati 6 sati prije nanošenja završnog proizvoda.

Završni premazi/zaštite

Završni proizvodi linije IAP za unutarnje uređenje.

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	50-100% mlake vode ovisno o stanju površine
Pokrivnost	14 - 18 m ² / lt u jednoj ruci ovisno o stanju površine.
Alat	Kist, valjak ili šprica (dizna 1,7 mm).
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 - 2 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	10 - 12 sati (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Vrijeme sušenja za bojanje	6 - 8 sati (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini sa specijalnim dodacima za lakše nanošenje i vezivanje, te punilo titan dioksid.
Specifična težina	1,3 kg/l +/-3%
pH	8,5 - 9
Viskozitet	21.000 +/-5% CPS Brookfield (RTV 20okr./min. na 25°)
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Parapropusnost (Sd)	0,46 mm(max. dozvoljena granica 2m Din 52615
Boja	Bijela + pastelni tonovi iz DCS sistema Oikos
Pakiranje	Litara 1- 2,5 - 4 - 14

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nove površine moraju biti stabilne i suhe. Nanijeti jednu ruku akrilne impregnacije IL PIGMENTATO. Pričekati 4-6 sati prije nanošenja završno proizvoda.