

## TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

### STERYLPAINT

#### Tehničke kvalitete

STERYLPAINT je specijalna akrilna boja u vodenoj otopini, periva, parapropusna i dezinfektirajuća, otporna na stvaranje gljivica u prostorima gdje je velika prisutnost pare, kao kupatila, kuhinje, bazeni itd. Zahvaljujući širokom spectru specijalnih fungicida dezinfektrajući učinak na površini je dugoročan. Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

#### Primjena

Unutarnje površine sa problemom vlage i gljivica.

#### Priprema površine

Očistiti površinu skidajući eventualne alge i gljivice sa odgovarajućim deterđentom STERYLFIX i impregnacijom STERYLSAN.

#### Način nanošenja

Nanijeti prvu ruku valjkom ili kistom boju STERYPAINT razrijeđenu sa 30-40% vode. Nakon 6-8 sati nastaviti sa nanošenjem druge ruke razrijeđene sa 25-30% vode. STERYLPAINt se može nanositi i na zdrave površine kao prevencija eventualom mogućem stvaranju gljivica.

#### Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijedivanje	Prva ruka; 30-40% mlake vode. Druga ruka; 25-30% mlake vode.
Pokrivnost	<u>Nove žbukane površine:</u> 7-8 m <sup>2</sup> /lt u dvije ruke <u>Nove gletane površine:</u> 9-11 m <sup>2</sup> /lt u dvije ruke
Alat	Kist ili valjak.
Impregnacija	STERYLSAN
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 - 1,30 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	4 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	Vodom

#### Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini sa organskim i anorganskim pigmentima i specijalnim dodacima za lakše nanošenje i vezivanje, te zaštite od gljivica..
Specifična težina	1,57 kg/l +/-3%
pH	8 - 9
Viskozitet	21.000 +/-5% CPS Brookfield
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Parapropusnost Sd	0,35 m (maksimalno dozvoljeno 2m Din 52615)
Otpornost na pranje	Odgovara Din normi 53778, otporan na minimalno 1000 pranja
Otpornost na trljanje	Odgovara Din normi 53778, otporan na minimalno 5000 trljanja i više od 40.000 udaraca četkom.
Boje	Bijela + tonovi iz karte IAP, TEL i Oikos DCS sistem
Pakiranje	Litara 4 - 14

## **Toksikološki podaci**

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao oovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijedivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtjevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pjesak i izmješani stavlju u kontejner prema nacionalnim propisima.

## **Zaključak**

Očistiti površinu skidajući eventualne alge i gljivice sa odgovarajućim deterđentom STERYLFIX i impregnacijom STERYLSAN. Nanijeti prvu ruku valjkom ili kistom boju STERYPAINT razrijedenu sa 30-40% vode. Nakon 6-8 sati nastaviti sa nanošenjem druge ruke razrijedene sa 25-30% vode.

Gatteo mare, 01.01.2006.