

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

STUCCO IN PASTA PER RASATURA

Tehničke kvalitete

STUCCO IN PASTA PER RASATURA je specijalna glet masa izuzetne čvrstoće i postojanosti. Zahvaljujući svom posebnom sastavu na bazi akrilnih smola, anorganskih pigmenata i pokrivnih punila u vodenoj otopini, koji daju proizvodu elastičnost, sposobnost lakšeg nanošenja i čvrstog vezivanja, označavaju ga u primjeni za sve vrste unutarnjih površina, gips karton ploča i ispućalih zidova.

Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Unutarnje površine.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nove površine moraju biti stabilne i zrele.

Način nanošenja

Ukoliko su površine mrvljive i prašnjave prethodno nanijeti impregnaciju Neofix razrijeđenu a 50% vode. Nanijeti STUCCO PER RASATURA inox gleterom u jednoj ili dvije ruke ovisno o stanju površine, do debljine cca 0,5 mm.

Završni proizvod

Boje iz linije IAP (unutarnje uređenje).

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	<u>Spreman za upotrebu</u>
Pokrivnost	do 2 m ² / lt u dvije ruke u debljini do cca 0,5 mm
Alat	Inox gleter
Impregnacija	Neofix
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 - 2 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	6 - 8 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Bojanje	6 - 8 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini, anorganski pigmenti na bazi titan dioksida, probrana punila i specijalni dodaci za lakše nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	1,7 kg/l +/-3%
pH	8 - 9
Viskozitet	95.000 +/-5% CPS Brookfield
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Parapropusnost Sd	Kod 12024 određena parapropusnošću proizvoda kojim se boja – Norma: UNI EN ISO 7783 – 2:2002
Otpornost na odvajanje i vezivanje	Kod 12005 određen proizv odom kojim se premazuje – Norma: UNI EN 24624:1993
Boje	Bijela
Pakiranje	Litara 14

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nove površine moraju biti stabilne i zrele. Ukoliko su površine mrvljive i prašnjave prethodno nanijeti impregnaciju Neofix razrijeđenu a 50% vode. Nanijeti STUCCO PER RASATURA inox gletrom u jednoj ili dvije ruke ovisno o stanju površine, do debljine cca 0,5 mm.