

ULTRASATEN

Tehničke kvalitete

ULTRASATEN je antistatički i antibakteriološki akrilni premaz bez razrijeđivača, mat, satinasta i sjajna efekta, samorastezljiv, otporan a grebanje, trljanje i pranje. Zahvaljujući svom specijalnom sastavu osigurava visoku pokrivnost u tankom filmu, visoku stabilnost i nepromjenjivost svremenom, otpornost na nečistoće, alkohol, alkalne proizvode, kemjske deterđente, krv. Jednostavno održavanje i lako čišćenje, idealan za javne ustanove, bolnice, škole, urede itd. Proizvod odgovara normi UNI ISO. bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Unutarnje površine, podložne jakoj potrebi ili kao podloga dekorativnim efektima.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. U slučaju jako upojnih površina nanijeti akrilnu impregnaciju CRILUX ili NEOFIX. Pričekati 6 sati prije bojanja. Za povećanje pokrivnosti može se prethodno nanijeti bojanu impregnaciju IL PIGMENTATO (1 ruka impregnacije u tonu i 1 uka boje u tonu. Gips karton ploče pogletati minimalno jednom rukom prije nanošenja proizvoda, pogotovo kod satina ili sjaja.

Način nanošenja

Nanijeti dvije ruke ULTRASATENA u razmaku 4-6 sati jedna od druge, razrijedivši obe ruke sa 20-25% mlake vode. Proizvod je samorastezljiv tako da ne ostavlja tragove valjka ili kista.

Završni premazi / zaštite

MULTIDECOR, VELDECOR...

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	20-25% mlake vode
Pokrivnost	9 - 11 m ² / 1 lt dvije ruke
Alat	Kist, valjak ili šprica (dizna 1,7 mm)
Impregnacija	CRILUX, NEOFIX, IL PIGMENTATO
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 - 1,30 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	4 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	Vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini sa organskim pigmentima i specijalnim dodacima za lakše nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	Sjajni: 1,24; Satinasti: 1,3; Mat: 1,37 kg/l +/-3%
pH	8 - 9,5
Viskozitet	10.000 – 20.000 +/-5% CPS Brookfield
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Upojnost vode W 24	Odgovara normi UNI EN ISO 1062:3:2001 – Sjajni W24 0,024 kg/m ² , Satinasti 0,062 kg/m ² , Mat 0,046 kg/m ² .
Parapropusnost Sd	Sjajni=1,9m; Satinasti=1,7m; Mat=1,2m (maksimalno dozvoljeno 2m norma UNI EN ISO 7783-2:2001)
Otpornost na pranje	Odgovara normi UNI EN ISO 11998:2006, otporan na minimalno 1000 pranja
Otpornost na trljanje	Odgovara UNI EN ISO 11998:2006, otporan na minimalno 5000 trljanja i više od 60.000 udaraca četkom.
Otpornost na vezivanje i čišćenje	Odgovara normi UNI EN ISO 4624-2006; ruka čiste boje sa manje od 800 trljanja.
Granica ispuštanja štetnih plinova (VOC), prema normi 2004/42/CE	Početni razred: A/a ; VOC: 18 g/l (maksimalno); Granični rok I(od 1.1.2007): 75 g/l, Granični rok II (od 1.1.2010): 30 g/l
Boje	Bijela + tonovi iz karte IAP, TEL, RAL i NCS
Pakiranje	Litara 1 – 2,5 – 4 – 10 - 14

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. U slučaju jako upojnih površina nanijeti akrilnu impregnaciju CRILUX ili NEOFIX, ili radi poboljšanja pokrivnosti nanijeti bojanu impregnaciju IL PIGMENTATO. Nakon 6 sati nanijeti dvije ruke akrilne boje ULTRASATEN, koja odgovara normi DIN 53778, zaštitna, periva, nepromjenjiva, rastezljiva i parapropusna.

Preporučuje se gletanje sa Oikos Stucco per rasatura ili Samoborka Teranil extra za fasade.