

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

COCCIO ANTICO

Tehničke kvalitete

COCCIO ANTICO zahvaljujući svom mramornom efektu omogućuje izvedbu starinskih radova prošlih vremena koristeći prirodne materijale, koji garantiraju maksimalnu paraprošnost sprječavajući stvaranje gljivica i bakterija. Sastav iz čistih masnoća vapna mješanog sa zncima mljevene pečene gline daju mu mogućnost izvedbe stilske dekoracije. Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Dekoracija zidova i namještaja u unutarnjem uređenju.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju, te nanijeti jednu ruku impregnacije IL PRIMER radi boljeg vezivanja.

Način nanošenja

Nanijeti tri ruke COCCIO ANTICO koristeći inox špatulu i inox gletere raznih veličina ovisno o željenom efektu.

-Prva ruka: na način kao da se gleta površina nastojeći ne zgnječiti zrnca pečene gline.

Pričekati 6 - 8 sati na sušenje.

-Druga ruka: nanošenje materijala nepravilnim pokretima u raznim pravcima, razvlačeći zrnca pečene gline ukošenim gleterom po čitavoj površini.

Pričekati 6 - 8 sati na sušenje.

-Završni premaz: se može izvršiti na dva načina

a) nanijeti tanak sloj COCCIO ANTICO ravnajuće i peglajući površinu gleterom.

b) ukoliko se želi što sjajniji završni premaz površinu obraditi sa RAFFAELLO u istom tonu.

Završni premazi / zaštite

Da bi proizvod bio vodoodbojan i periv nanijeti nakon 5 dana vosak CERA PER RAFFAELLO

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	Spreman za upotrebu
Pokrivnost	06 -0,8 m2 /kg
Alat	Špatola ili gleter inox
Impregnacija	IL PRIMER
Zaštita	CERA PER RAFFAELLO
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	20-25 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	Vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Najkvalitetnije vapnene masnoće, prirodni dodaci i anorganski oksidni pigmenti i zrnca mljevene pečene gline.
Specifična težina	1,5 kg/lt +/-3%
pH	12 - 13
Viskozitet	74.000 – 90.000 +/-5% CPS Brookfield
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na

	nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Parapropusnost Sd	0,05 m (max. dozvoljeno 2m, Din 52615)
Boje	Ton karta
Pakiranje	Litara 1 – 5 – 20
Upozorenje	-Izbjegavati duže vrijeme proizvod u kontaktu sa kožom; u slučaju reakcije dobro oprati kožu sa vodom i sapunom. -U slučaju da proizvod dođe u kontakt sa očima dobro ih isprati sa zašečerenom vodom, a u slučaju reakcije obratiti se liječniku.

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Pažljivo pročitati sigurnosne norme; proizvod je prijavljen kao Xi, R41 iritirajući. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nanijeti vezujuću impregnaciju ILPRIMER. i pričekati na sušenje. Nastaviti sa postepenim nanošenjem parapropusnog štukogipsa, koji omogućava izvedbu starinskih dekoracija mramornog efekta COCCIO ANTICO, špatulom ili gleterom.