

## TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

### FONDO MURALES

#### Tehničke kvalitete

FONDO MURALES je specijalna akrilna popunjavajuća boja u vodenoj otopini, koja se koristi kao podloga za dekorativne efekte GRANADA i NEVADA. Zahvaljujući svom posebnom sastavu na bazi akrilnih smola, osobito visoke paraprospusnosti i pokrivnosti, koje omogućavaju idealnu pripremu površine za dekoraciju.

Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

#### Primjena

Ruka podloge koja se nanosi na bilo koju unutarnju površinu; žbuka, gletana površina, drvo, bojane površine.

#### Priprema površine

Površine moraju biti suhe i zrele za bojanje. Skinuti dijelove u odvajanju, prašinu, smog, i druge nečistoće, pranjem ili četkom. Nanijeti jednu ruku impregnacije NEOFIX i pričekati 4-6 sati na sušenje.

#### Način nanošenja

Nanijeti, ovisno o potrebnoj pokrivnosti, jednu ili dvije ruke FONDO MURALES u traženoj boji ovisno o željenom završnom efektu, razrijeđenog sa 20 - 30% vode u razmaku 6 sati jedna od druge, kistom, valjkom ili špricom ( dizna 1,7 mm).

#### Završni proizvod

GRANADA, NEVADA

#### Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	20 - 30% mlake vode
Pokrivnost	12 - 14 m <sup>2</sup> / lt u jednoj ruci
Alat	Kist, valjak ili šprica (dizna 1,7 mm)
Impregnacije	NEOFIX
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	2 - 3 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	24 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Bojanje	nakon 4 - 6 sati (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	vodom

#### Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini sa organskim pigmentima i specijalnim dodacima za lakše nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	1,65 kg/l +/-3%
pH	8 - 9
Viskozitet	25.000 +/-5% CPS Brookfield
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Ograničeno ispuštanje stakleničkih plinova VOC prema normi 2004/42/CE	Početno stanje: A/I; VOC 8 gr/l (maksim.) Prvi rok (od 01.01.07.): 50 gr/l, drugi rok (od 01.01.2010.): 30 gr/l.
Boje	Bijela

**Toksikološki podaci**

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

**Zaključak**

Površine moraju biti suhe i zrele za bojanje. Skinuti dijelove u odvajanju, prašinu, smog, i druge nečistoće, pranjem ili četkom. Nanijeti jednu ruku impregnacije NEOFIX i pričekati 4-6 sati na sušenje. Nanijeti jednu ili dvije ruke FONDO MURALES u razmaku 6 sati jedna od druge.