

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

IL PRIMER

Tehničke kvalitete

IL PRIMER je specijalna popunjavajuća i vezujuća akrilna impregnacija u vodenoj otopini, namjenjena za gletane površine, reljefnu i finu žbuku, mrvljive i stare žbuke, te površine visoke poroznosti. Proizvod ima odlične karakteristike prodornosti u površinu, učvršćivanja površine i parapropusnosti. Osigurava ujednačenost površine, omogućujući odlično vezivanje štukogipseva, glet masa i strukturalnih dekoracija.
Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Unutarnje zidne površine.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nove površine moraju biti stabilne i suhe.

Način nanošenja

Razrijediti IL PRIMER između 50-100% ovisno o stanju površine i zatim ga nanijeti valjkom, kistom ili špricom. Pričekati 6 sati prije nanošenja završnog proizvoda.

Završni premazi/zaštite

KREOS, RAFFAELLO DECOR STUCCO, MADREPERLATO, COCCIO ANTICO I CEMENTO TE STUCCO PER RASATURA (ZIDNA GLET MASA).

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	50% mlake vode za površine niske upojnosti 75% mlake vode za površine normalne upojnosti 100% mlake vode za površine visoke upojnosti.
Pokrivnost	15 - 20 m ² / lt u jednoj ruci ovisno o stanju površine.
Alat	Kist, valjak ili šprica (dizna 1,7 mm).
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 - 2 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	10 - 12 sati (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Vrijeme sušenja za bojanje	6 - 8 sati (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini sa specijalnim dodacima za lakše nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	1,35 kg/l +/-3%
pH	8,5 - 9
Viskozitet	17.000 +/-5% CPS Brookfield (RTV 20okr./min. na 25°)
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Ograničeno ispuštanje stakleničkih plinova VOC prema normi 2004/42/CE	Početno stanje: A/I; VOC 8 gr/l (maksim.) Prvi rok (od 01.01.07.): 50 gr/l, drugi rok (od 01.01.2010.): 30 gr/l.
Boja	Bijela
Pakiranje	Litara 1- 2,5 - 4 - 14

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Nove površine moraju biti stabilne i suhe. Nanijeti jednu ruku akrilne impregnacije IL PRIMER. Pričekati 4-6 sati prije nanošenja završnog proizvoda.