

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

BETONCRYLL PASSIVANTE

Tehničke kvalitete

BETONCRYLL PASSIVANTE je specijalni neutralizator u prahu za zaštitu betonskih željeznih dijelova, koja nudi odlično vezivanje malte za rekonstrukciju. Pripremljen iz specijalnog cementa odabranih usporivača i akrilnih smola otpornih na Ph betona. Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Neutralizator betonskih željeznih konstrukcijama.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući rđu, prašinu i dijelove u odvajanju.

Način nanošenja

BETONCRYLL PASIVANTE prije upotrebe izmješati sa 20-25% vode u količini za 1 sat rada, povremeno mješajući da se mješavina nebi stvrdla. Ovlažiti podlogu i nanijeti kistom BETONCRYLL PASSIVANTE nastojeći kompletno prekriti željeznu armaturu. Rekonstrukcijska malta BETONCRYLL MALTA mora se nanijeti unutar sat vremena prije nego se proizvod osuši.

Završni premazi

BETONCRYLL MALTA

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	20-25% mlake vode
Alat	Kist,
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Završni premaz	Unutar 1 sat vremena od nanošenja.
Čišćenje alata	Vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Specijalni cement u prahu, akrilne smole, odabrani usporivači i dodaci za lakše nanošenje i sušenje.
Specifična težina	1,35 kg/l +/-3%
pH	12 - 13
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Boje	Sivo-zelen
Pakiranje	kg 1 - 5

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući rđu, prašinu i dijelove u odvajanju. Ovlažiti podlogu i nanijeti kistom BETONCRYLL PASSIVANTE nastojeći kompletno prekriti željeznu armaturu, stvarajući idealni film za nanošenje specijalne malte BETONCRYLL MALTA