

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

ELASTRONG RIALTO/RIALTO VENEZIA

Tehničke kvalitete

ELASTRONG RIALTO/RIALTO VENEZIA je specijalna elastična obloga (dekorativna žbuka) srednje debljine zrna i zaribanog efekta. Proizvod je izrađen iz specijalnih akrilnih smola u vodenoj otopini, koji garantiraju izuzetnu otpornost na atmosferske utjecaje, kiseline, U.V. zrake i temperaturne razlike. Pješčana i mramorna zrnca odabranog promjera i pokrivna punila na bazi titan dioksida daju proizvodu odličnu pokrivnost, vodoodbojnost, održavajući dobru parapropusnost i zaštitu od gljivica i algi. Specijalne akrilne smole sa dodatkom elastičnih vlakana drže proizvod elastičnim, rastezljivim i time namjenjenim za zaštitu i rekonstrukciju svih zidnih površina, a posebno onih sa opasnošću stvaranja paukove mreže ili podložnih stalnom stvaranju pukotina. Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Unutarnje i vanjske površine podložne stvaranju pukotina i paukove mreže.

Priprema površine

Površine moraju biti suhe i zrele za bojanje, a nova žbuka mora odležati minimalno 30 dana. Očerkati ili odmastiti površine skidajući boje i dijelove u odvajanju, a kod sanacija eliminirati infiltraciju vode. Nanijeti odgovarajuću impregnaciju BLANKOR. Pričekati 6 - 8 sati prije nanošenja završnog proizvoda.

Način nanošenja

Postupno ravnomjerno nanositi inox špatulom jednu ruku ELASTRONG RIALTO/RIALTO VENEZIA u debljini strukture proizvoda. Gleterom kružnim pokretima obraditi i izravnati površinu.

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	Spreman za upotrebu.
Pokrivnost	RIALTO 0,6-0,7 m ² /lt; RIALTO VENEZIA 1 m ² /lt
Alat	Inox gleter
Impregnacija	BLANKOR
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	3 - 5 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	24 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	Vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne elastične smole u vodenoj otopini, pokrivna punila na bazi titan dioksida, probrana zrnca mramora i pijeska, sintetička vlakna, dodaci za lakše nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	1,7 kg/lt +/-3% (bijela)
Granulometrija	RIALTO: max = 1,8 mm; RIALTO VENEZIA: max = 1,2 mm
pH	8,5 - 9,5
Viskozitet	40.000 +/-5% CPS Brookfield (RTV 20 okret. min.25°C)
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm

Upijanje vode W 24	0,3 kg/m ² .h Din 52617 (max. granica 0,5 kg/m ² .h)
Parapropusnost Sd	0,34 m (maksimalno dozvoljeno 2m Din 52615)
Otpornost na pranje	Odgovara Din normi 53778, otporan na minimalno 1000 pranja
Otpornost na trljanje	Odgovara Din normi 53778, otporan na minimalno 5000 trljanja.
Otpornost na odvajanje i kidanje	Odgovara normi DIN ISO 4624
Rastezljivost na pucanje	50%
Boje	Bijela + tonovi iz karte IAP, TEL i Oikos DCS sistem
Pakiranje	Litara 4 - 14

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtjevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju. Površina mora biti suha i zrela za bojanje. Kod rekonstrukcija eliminirati vlagu. Pričekati sušenje i potom nanijeti jednu ruku impregnacije BLANKOR. Nakon 12 sati nanijeti ravnomjerno inox gleterom ELASTRONG RIALTO/RIALTO VENEZIA u debljini proizvoda. Gleterom kružnim pokretima obraditi i izravnati površinu.