

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

RASOFINISH

Tehničke kvalitete

RASOFINISH je specijalna glet masa u pasti namjenjena za unutarnje i vanjske radove. Izrađen je iz specijalnih akrilnih smola i mineralnih usporavajućih punila, koji daju proizvodu lagano nanošenje i jako dobro vezivanje za površinu uz preventivno spriječavanje stvaranja algi i gljivica. Može se nanositi u vrlo tankom sloju bez problema vezivanja i sa odličnim mogućnostima popunjavanja. Maksimalna debljina nanošenja je 1-1,5 mm. Idealan za rekonstrukciju starih površina, površina ojačanih staklenom vunom, prefabriciranih ploča itd.. Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Glet masa za unutarnje i vanjske površine.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući prašinu i dijelove u odvajanju. Nove površine moraju biti dovoljno suhe. Kod mrvljivih površina primijeniti impregnaciju NEOKRYLL i pričekati 4-6 sati na sušenje.

Način nanošenja

RASOFINISH prije primjene mora se izmješati sa 30% cementa PLT 325. Nanijeti ga sa inox gleterom i obraditi ga sa spužvastim gleterom ili polistirol pločom. Pričekati 7 dana prije nanošenja završnog proizvoda, što može varirati ovisno o temperaturi.

Završni premazi

Završni proizvodi iz linije TEL.

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	30% cementa PLT 325
Pokrivnost	1 m ² / lt
Alat	Inox gleter
Podloga	NEOKRYLL
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	2 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%).
Ukupno vrijeme sušenja	7 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	Vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini, usporavajuća mineralna punila raznih granulometrija i dodaci za lakše nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	1,6 kg/l +/-3%
pH	8,5 - 10,5
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Nezapaljiv
Viskozitet	18.000 +/- CPS Brookfield (RTV 20 okretaja/min)
Parapropusnost Sd	0,15 m (max dozvoljena granica 2m DIN 52615)
Otpornost na odvajanje i struganje	Odgovara normi DIN ISO 4624
Boje	Siva
Pakiranje	lt 14

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući prašinu i dijelove u odvajanju. Nove površine moraju biti dovoljno suhe. Kod mrvljivih površina primjeniti impregnaciju NEOKRYLL i pričekati 4-6 sati na sušenje. Na suhe površine nanijeti RASOFINISH sa dodatkom 30% cementa PLT 325. Pričekati 7 dana prije nanošenja završnog proizvoda,