

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

Novalis Fondo Riempitivo

Tehničke kvalitete

NOVALIS FONDO RIEMPITIVO je akrilna impregnacija za drvo i bojane proizvode. Idealan kao podloga za nanošenje završnih lak proizvoda. Čini površinu ravnomjerno upojnom, ispunjava sve nepravilnosti od kitanja i lako se prebrusi. NOVALIS FONDO RIEMPITIVO bez problema se koristi u uređenju interijeru jer je bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Kao impregnacija (međupremaz) za NOVALIS SMALTO (lakovi)..

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući prašinu i eventualne masnoće. Drvo sa prisutnošću smola mora bitim očišćeno sa odgovarajućim proizvodima. Prebrusiti, ukoliko je potrebno pokitati.

Način nanošenja

Nanijeti kistom ili valjkom jednu ruku NOVALIS FONDO RIEMPITIVO razrijeđenu sa 5-10% vode. Nakon cca 6 sati prebrusiti površinu finim brusnim papirom.

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	5-10% mlake vode
Pokrivnost	5 - 6 m ² / lt u jednoj ruci ovisno o površini
Alat	Kist ili valjak
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 - 2 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	6 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini i specijalnim dodacima za lakše nanošenje, vezivanje i brušenje.
Specifična težina	1,45 kg/l +/-3%
pH	8,5 – 9,5
Viskozitet	6.000-14.000 +/-5% CPS Brookfield (Rtv 20 okretaja/min na 25°C)
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Boje	Boje iz ton krte
Pakiranje	Litara 0,75 – 2,25

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući prašinu i eventualne masnoće. Prebrusiti, pokitati i nanjet. Nanijeti jednu ruku akrilne impregnacije NOVALIS FONDO RIEMPITIVO i nakon 6 sati prebrusiti finim brusnim papirom.