

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

Novalis Impregnante Cerato

Tehničke kvalitete

NOVALIS IMPREGNANTE CERATO je bezbojna akrilna impregnacija za drvo, bez razrijeđivača. Zahvaljujući svom specijalnom sastavu štiti drvo od atmosferskih utjecaja, sunčevih zraka, crva i mahovine, ostavljajući nepromijenjenu ljepotu drva. Raspoloživ je u širokoj paleti boja dobivenih iz specijalnih prozirnih pigmenta. Jednostavan i brz za rad, prodire u površinu i ne ljušti se, te ne traži prebrusivanje površine. Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Zaštita i dekoracija drva u unutarnjem i vanjskom uređenju.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući prašinu i eventualne masnoće. Drvo sa prisutnošću smola mora bitim očišćeno sa odgovarajućim proizvodima.

Način nanošenja

Na površine neravnomjernog upijanja savjetuje se prethodno nanijeti jednu ruku NOVALIS IMPREGNANTE CERATO razrijeđenu sa 10% mlake vode. Na sve spremne površine nanijeti više ruku NOVALIS IMPREGNANTE CERATO, valjkom, kistom ili špricom (dizna 1,3-1,7) ili pamučnom tkaninom, mokro na mokro, dok se površina ne ispuni. Nanositi na drva sa vlažnošću manjom od 15%.

Završni proizvodi/zaštite

Kao dodatnu zaštitu može se nanijeti NOVALIS LEGNO PROTETTIVO.

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	Spreman za upotrebu.
Pokrivnost	12 - 14 m ² / lt u jednoj ruci ovisno o površini
Alat	Kist, valjak, pamučna tkanina ili šprica (dizna 1,3-1,7mm)
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 - 2 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	24 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Bojanje	nakon 6 sati (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini i specijalnim pigmentima i dodacima za lakše nanošenje, vezivanje i brušenje.
Specifična težina	1,02 kg/l +/-3%
pH	8 - 8,5
Viskozitet	50 +/-5% CPS Brookfield (Rtv 20 okretaja/min na 25°C)
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Boje	Prozirna bezbojna i boje iz ton krte
Pakiranje	Litara 0,75 – 2,25

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući prašinu i eventualne masnoće. Nanijetim više ruku zaštita za drvo NOVALIS FONDO RIEMPITIVO dok se površina ne ispuni .