

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

Novalis Parquet

Tehničke kvalitete

NOVALIS PARQUET je prozirni poliuretanski lak za drvo, bez razrijeđivača, raspoloživ u mat i sjajnoj varijanti. Proizvod stvara zaštitni film na habanje kod hodanja, koja zadržava ljepotu drva. Sprječava prodiranje vode i infiltraciju crva i mahovine. Poliuretanske smole daju proizvodu odličnu elastičnost, koja prati dilataciju drva kod temperaturnih razlika i istovremeno zadržavaju otpornost i čvrstoću obrađene površine. Proizvod ne žuti, otporan na struganje i visoka otpornost na habanje. Bez razrijeđivača, neugodnih i otrovnih mirisa proizvod se koristi u unutarnjem uređenju. Za čišćenje površine koristiti vodu i lagane deterdente. Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Zaštita parketnih podova.

Priprema površine

Očistiti prljavštine, a masnoće odstraniti odgovarajućim proizvodima.

Novo drvo; nanijeti jednu ruku NOVALIS TURAPORI i prebrusiti finim brusnim papirom.

Obojano drvo; očistiti i prebrusiti sa finim brusnim papirom. Prije nanošenja provjeriti da su površine suhe sa vlagom nižom od 15%.

Način nanošenja

Nakon što se pripremila površina nanijeti dvije ruke NOVALIS PARQUET u razmaku 3-4 sati jedna od druge, kistom, valjkom ili špricom (dizna 1,3-1,7 mm). Preporučuje se prebrusiti površinu nakon prve ruke uz nanošenje druge ruke nakon 24 sata od prva ruke.

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	Spreman za upotrebu
Pokrivnost	8 - 10 m ² / lt u jednoj ruci ovisno o površini
Alat	Kist, valjak, šprica (dizna 1,3-1,7mm)
Podloga	NOVALIS TURAPORI
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Vrijeme sušenja za pranje	7 dana (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Vrijeme kompletnog sušenja	24 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Poliuretanske smole u vodenoj, dodaci za lakše nanošenje i vezivanje.
Specifična težina	1,05 kg/lt +/-3%.
Stupan sjajnosti	Sjajni 88 , mat 50 +/- 5 sjaja
Ph	7,5 - 9
Viskozitet	Max.100 +/-5% CPS Brookfield (Rtv 20 okretaja/min na 25°C)
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Boje	Prozirna sjajna ili mat

Pakiranje	Litara 0,75 – 2,25
-----------	--------------------

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu i odstraniti masnoće sa odgovarajućim proizvodom, te prebrusiti površinu finim brusnim papirom. Nakon pripreme površine nanijeti jednu ruku impregnacije TURAPORI i dvije ruke poliuretanskog premaza NOVALIS PARQUET.