

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

Novalis Sottosmalto

Tehničke kvalitete

NOVALIS SOTTOSMALTO je čisti akrilni lak, bez razrijeđivača, koji se koristi kao međupremaz za drvo prije nanošenja lakova NOVALIS SMALTO u unutarnjim i vanjskim radovima. Zahvaljujući svom sastavu NOVALIS SOTTOSMALTO je lako upotrebiti, ne ljepi se i ne klizi za vrijeme nanošenja, idealno se razvlači i rasteže kao završnim premaz; dobro se veže za površinu, odlične pokrivnosti i razvlačenja, visoke čvrstoće i elastičnosti. Bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Kao impregnacija (međupremaz) za NOVALIS SMALTO UNIVERSALE.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući prašinu i eventualne masnoće. Drvo sa prisutnošću smola mora bitim očišćeno sa odgovarajućim proizvodima..

Način nanošenja

Nanijeti jednu ruku NOVALIS SOTTOSMALTO, kistom, valjkom ili špricom (dizna 1,3-1,7). Nakon cca 6 sati moguće je nanijeti lak NOVALIS SMALTO.

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	Kistom ili valjkom; spreman za upotrebu, max. 5%. Špricom; 5 -10% vode
Pokrivnost	12 -16 m ² / lt u jednoj ruci ovisno o površini
Alat	Kist, valjak ili šprica (dizna 1,3 - 1,7 mm)
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	2 - 4 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	36 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Bojanje	nakon 6 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini, pokrivna punila na bazi titan dioksida, pigmenti organski i anorganski, te specijalni dodaci za lakše nanošenje, vezivanje..
Specifična težina	1,2 kg/l +/-3%
pH	8,5 – 9
Viskozitet	2.000 +/-5% CPS Brookfield (Rtv 20 okretaja/min)
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Boje	Bijela
Pakiranje	Litara 0,75 – 2,25

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući dijelove u odvajanju, prašinu i eventualne masnoće, odgovarajućim proizvodima. Na drvene površine nanijeti jednu ruku akrilne impregnacije NOVALIS SOTTOSMALTO i nakon 6 sati sušenja nanijeti dvije ruke završnog laka NOVALIS SMALTO..