

TRADUZIONE SCHEDA TECNICA

Novalis Turapori

Tehničke kvalitete

NOVALIS TURAPORI je prozirna akrilna impregnacija za drvo, koja se može odlično prebrusiti. Idealna kao podloga za nanošenje NOVALIS LEGNO PROTETTIVO (lazura) i NOVALIS PARQUET (lak za parket). Čini površinu ravnomjerno upojnom, ispunjava sve otvore i lako se prebrusi. NOVALIS TURAPORI maksimalno ušteduje završni proizvod i ističe završni efekt, pogotovo kod restauracija namještaja. Bez problema se koristi u interijeru jer je bez mirisa, neotrovan, nezapaljiv, prijatelj čovjeka i okoliša.

Primjena

Kao impregnacija (međupremaz) za NOVALIS LEGNO PROTETTIVO i NOVALIS PARQUET.

Priprema površine

Očistiti površinu skidajući prašinu i eventualne masnoće. Drvo sa prisutnošću smola mora bitim očišćeno sa odgovarajućim proizvodima..

Način nanošenja

Nanijeti jednu ruku NOVALIS TURAPORI kistom, valjkom ili špricom (dizna 1,3-1,7). Nakon cca 6 sati prebrusiti finim brusnim papirom. Provjeriti prije nanošenja dali je površina suha sa vlažnošću nižom od 15%.

Tehničke karakteristike; nanošenje

Razrijeđivanje	<u>Kistom ili valjkom</u> ; spreman za upotrebu <u>Špricom</u> ; 10-15% vode
Pokrivnost	8 -10 m ² / lt u jednoj ruci ovisno o površini
Alat	Kist, valjak ili šprica (dizna 1,3 - 1,7 mm)
Temperatura nanošenja	+5°C - +36°C (sa relativnom vlagom do 80%)
Vrijeme sušenja na dodir	1 - 2 h (temper.=20°C s vlagom do 75%)
Ukupno vrijeme sušenja	6 h (temperatura=20°C s vlagom do 75%)
Čišćenje alata	vodom

Tehničke karakteristike; proizvod

Sastav	Akrilne smole u vodenoj otopini i specijalnim dodacima za lakše nanošenje, vezivanje i brušenje.
Specifična težina	1 kg/l +/-3%
pH	7,5 – 8,5
Viskozitet	100 +/-5% CPS Brookfield(Rtv 20 okretaja/min na 25°C)
Temperatura skladištenja	+2°C - +36°C. Izbjegavati led.
Reakcija na vatru	Negativna ukoliko je proizvod nanesen na nezapaljivu podlogu; materijal u vodenoj otopini sa promjerom čestica manjom od 0,6mm
Boje	Prozirna
Pakiranje	Litara 0,75 – 2,25

Toksikološki podaci

Proizvod je bez prisustva otrovnih supstanci ili drugih elemenata teških metala, kao olovo ili krom. Ne sadrži otrovne razrijeđivače, mirise, kloride. Ne pojavljuju se opasne polimerizacije. Proizvod je nezapaljiv i sadrži bezopasne sastojke, ukoliko se tehnički pravilno primjenjuje. Savjetuju se normalne predostrožnosti za rukovanje sa bojama na bazi vode. Skladištenje, prijenos i prijevoz ne zahtijevaju posebne sigurnosne mjere. Otpatci ili izljevi se skupljaju sa poroznim materijalima kao napr. zemlja, pijesak i izmješani stavljaju u kontejner prema nacionalnim propisima.

Zaključak

Očistiti površinu skidajući prašinu i eventualne masnoće. Nanijeti jednu ruku akrilne impregnacije NOVALIS TURAPORI i nakon 6 sati prebrusiti finim brusnim papirom.